

床塗料(種類)

商品名	系統	特徴	色	容量	塗装面積	ホルムアルデヒド放散等級	新設時摘要プライマー
ユカクリート タイル#70	無溶剤2液型エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> ●シームレスな仕上がり ムラなく仕上がり、耐汚染性にも優れている為、清掃が容易で長期にわたって美しさを保ちます。 ●群を抜く耐久性 高い接着強度による強靱な塗膜は、機械的強度や耐水性、耐薬品性、耐油性に優れており、過酷な条件下での使用に耐えます。 ●厚膜施工が可能 無溶剤型エポキシ樹脂を基材としていますので、溶剤による毒性の心配もなく、一度に厚膜に塗付できます。 ●低臭速乾型もあります。 臭いがほとんどせず、食品工場など臭気・施工時間が問題になる場所でも施工できます。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30	15kg/set(主剤12.5kg : 硬化剤 2.5kg)	8.8㎡/回/set	F☆☆☆☆	ユカクリート含浸プライマー
ユカクリート タイルローラー用	低粘度無溶剤2液型エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> ●施工がしやすい低粘土 低粘土設計により専門業者でなくても簡単にローラー塗装ができます。 ●強靱な厚膜タイプ 無溶剤であるため、一度に0.5mm厚の塗膜が得られます。 ●多彩な硬化剤 それぞれの気温に適した硬化剤を用意していますので、季節を問わず施工が可能です。 ●塗替が簡単 旧塗膜(アクリル系、エポキシ系、アクリルウレタン系)との付着性が良いのでプライマーなしで直接塗装できます。薄膜塗装から厚膜エポキシ塗装へ、床面のグレードアップが簡単です。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30	15kg/set(主剤12kg : 硬化剤 3kg)	18~25㎡/回/set	F☆☆☆☆	ユカクリート含浸プライマー
ユカクリート スタンダード	溶剤希釈2液型エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> ●抜群の耐久性 長期耐久性をもち、耐衝撃性、付着性、耐摩耗性にも優れています。 ●作業性の高い低粘度 低粘度のハイソリッドのため、はけ・ローラー塗りで厚膜に付きます。 ●経済的な普及タイプ 作業が簡単ですので時間、コストともに経済的です。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30 (ライン用イエロー)	16kg/set(主剤12.8kg : 硬化剤3.2kg)	50~57㎡/回/set	F☆☆☆☆	ユカクリートプライマーS
ユカクリート床雅	速乾性溶剤希釈2液型エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> ●速乾タイプ 速乾型(上塗可能時間:3時間、20℃)で、性能がユカクリートスタンダードとほぼ同じです。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30 (ライン用イエロー)	16kg/set(主剤12.8kg : 硬化剤 3.2kg)	約100~110㎡/回/set	F☆☆☆☆	ユカクリートプライマーS
ユカクリート ミズユカ	水性2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●環境に優しい水性タイプ 取り扱いやすい水性タイプで低臭気ですので、広範囲にご使用いただけます。 ●優れた耐久、耐汚染性 耐久性、耐汚染性が高く、広い用途に使用できます。 ●美しい仕上がり 光沢がよく、美しさが長持ちします。 ●優れた硬化性 水性にもかかわらず速乾タイプです。寒冷期にも重宝です。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30 (ライン用イエロー)	15kg/set(主剤12.5kg : 硬化剤2.5kg) 3kg/set(主剤 2.5kg : 硬化剤0.5kg)	約90~110㎡/回/set	F☆☆☆☆	ユカクリートミズユカプライマー
ユカクリートレジモル	無溶剤2液型エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> ●耐久性に強度をプラス 高い耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に加え、耐荷重性に優れていますのでフォークリフトなど重量物の走行する場所にも適しています。 ●適度な防滑性 濡れていても滑りにくい床面となるため、屋内外を問わず幅広く利用できます。 ●多彩なカラー カラフルな色合いとやわらかい光沢が快適さを演出します。 					
レジモルソフト	弾性無溶剤2液型エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> ●鋼板・アスファルト舗装面へ高適正 追従性が高く、耐久性が向上します。 					
ユカクリートタイネツ	無溶剤2液型	<ul style="list-style-type: none"> ●高い耐熱性と物理的強度 高温時でも物性の低下がほとんどなく、また圧縮、曲げ強度など物理的強度に優れています。(耐熱温度80℃) ●酸にも強い高耐薬品性 無機酸やアルカリにも高い抵抗性があります。 ●早く強い高作業性 低臭タイプで硬化が早く、工期を短縮できる上、コンクリートやモルタルとの接着強度が高く、強靱な塗膜が得られます。 					
レジモルハードUW	水硬性高強度ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●高い耐熱性と耐薬品性 蒸気洗浄にも、耐酸、耐アルカリ性に優れています。 (防滑仕上げ:耐熱温度130℃) ●低臭・無溶剤 水性タイプで臭いがほとんどなく、安全性に優れています。 ●高い物理性能と耐久性 耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、重車両の通行にも耐えられる高い耐久性を有しています。 					

床塗料(種類)

商品名	系統	特徴	色	容量	塗装面積	ホルムアルデヒド放散等級	新設時摘要プライマー
ユカクリート RIZE(ライズ)	硬質無溶剤2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●安全性の高い無溶剤型 安全性に優れ、臭気も少ないので取り扱いが容易です。 ●高硬度、耐衝撃性、高い硬化性 高硬度とともに適度な伸びがありますので、抜群の耐衝撃性を示します。エポキシ樹脂塗料が塗られている場所にも施工可能です。さらに低温時(冬季)においても高い硬化性を発揮します。 ●優れた強靭性 強靭な塗膜は汚れが付きにくく、ヘアクラックに追従しますので、地中への汚染を防ぎます。車両の通行にも十分耐えられます。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30	20kg / set(主剤 16kg : 硬化剤 4kg)	9~10㎡ / 回 / set	F☆☆☆☆	ユカクリートプライマーM ユカクリート含浸プライマー
ユカクリート ソフトA	弾性無溶剤2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●滑らかなシームレス塗膜 すぐれたゴム弾性、伸縮性のため亀裂が生じにくく、足音を抑えます。 ●ソフトでかつ強靭 最高の歩行感を実現しながら、耐摩耗性、耐衝撃性、引裂強度に優れています。ゴム系チップと組み合わせてユニークな弾性防滑仕上げが可能で、 ●容易な維持管理 耐水性、耐アルカリ性に優れ、維持管理はモップによる水拭きで十分です。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30	16kg / set(主剤 8kg : 硬化剤 8kg)	8.9㎡ / 回 / set	F☆☆☆☆	ユカクリートプライマーM ユカクリートプライマーM低臭型
ターフ	弾性溶剤希釈2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●安全で快適 ウレタンチップによる防滑仕上げですべりにくく、安全なうえソフトで快適な歩行感が得られます。 ●美しく、強靭な仕上がり 複雑な形状の床にもシームレスに仕上がる塗り工法。接着力が強く、しかも耐摩耗性にも優れています。 ●鮮やかなカラーバリエーション 環境にマッチした色が選択できるよう、色のバリエーションが豊富です。 	#10・11・13・14・17・18・20・21 ・22・23・24・26・27・28・29・30				
ユカクリート ハイクッションゴムチップ	弾性無溶剤1液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●抜群の弾力性 強靭で弾性のあるゴムチップとウレタン樹脂を熱ローラーで圧着。ゴムの弾力性と適度の空隙で衝撃を吸収します。 ●より高い安全性 弾性層の上にさらに弾性ゴムチップ防滑層を施すことにより、ハイクッションでより安全な床が得られます。 ●快適で清潔 安全で素足に心地よいので園児や老人用施設の床材に最適です。しかも排水性がよく、腐敗や藻の発生が少なく衛生的です。 	黒・赤錆(R-2)・グリーン(G-4)・ブルー(BL-3)				
ユカクリート レジモル#80	無溶剤2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●爽快な天然小石を使用 海水で磨かれ粒のそろった丸い石を使用、足ざわりがさわやかです。(カラフルな人工石も使用可能です。) ●高い透水性 床の表面に水がたまず、降雨時の雨のはね返りもありません。 ●優れた耐水性、耐圧性 形成された樹脂モルタルは、優れた耐水性、耐圧性を発揮します。 ●耐候性に優れたウレタン樹脂です。 	鹿島・鳴門紅サンゴ・鳴門庵治(あじ)・鳴門 白・鳴門 赤・鳴門 青・鳴門紅サンゴ(骨材サイズ3mm) ・鳴門紅サンゴ(骨材サイズ10mm)				
ハイブリック	MMA(メチルメタクリレート)	<ul style="list-style-type: none"> ●景観にマッチした仕上がり 様々なパターン、カラフルな骨材の使用で、景観に調和した仕上がりが可能です。 ●高い防滑性 タイル調の仕上りを有しながら適度な凹凸があるため、タイルのように滑りません。 ●優れた超速乾性 施工面積によっては即日仕上げが可能なタイプですので、長期間の通行止めを必要としません。 	赤みかげ・青みかげ・黄みかげ・桜みかげ・かきがわみかげ・草みかげ・グレーみかげ・黒みかげ・白みかげ・草 / 白・青 / 白・山吹・宝来				
ユカクリート クイック	MMA(メチルメタクリレート)	<ul style="list-style-type: none"> ●超速硬、低温硬化 施工後1~2時間で歩行可能な超速硬性を持ち、低温(-30℃)でも硬化しますので冬の施工にも適しています。 ●抜群の耐摩耗性、耐衝撃性、耐温水性 摩耗や衝撃に強く、温水をはじめ無機酸、有機酸、アルカリに対しても強い抵抗力を示します。 ●優れた耐候性 耐候性に優れています。 ●高い耐熱性(モルタル工法) 熱水が流れても、物性の低下がなく、厨房などの改修に適しています。 	#10・14・17・18・21・24・27				
クイック低臭型	MMA(メチルメタクリレート)	<ul style="list-style-type: none"> ●低臭気 激しい臭気を伴う従来のMMA樹脂系塗床材に比べて低臭気です。 ●超速硬化、低温硬化 施工後1~2時間で歩行可能となるような速硬化型です。-10℃まで施工可能で短時間で硬化します。 ●優れた物理特性や耐薬品性を持っています。 強度は従来品と殆ど遜色ありません。 ●優れた耐熱水性 80℃の熱水と20℃の水を交互に降り注ぐ繰り返しテストで1,000時間以上の耐久性を持っています。(モルタル工法 5mm厚、外観異常なし) 	#10・14・17・18・21・24・27				

床塗料(種類)

商品名	系統	特徴	色	容量	塗装面積	ホルムアルデヒド放散等級	新設時摘要プライマー
ポリタイル#1000	速硬性ビニルエステル	<ul style="list-style-type: none"> ●エポキシ樹脂を上回る高性能 エポキシ樹脂と同等の機械的強度を持ち、耐熱性、耐溶剤性、硬化性に優れています。 ●耐酸性、耐アルカリ性 耐酸性はエポキシ樹脂より、耐アルカリ性は不飽和ポリエステル樹脂より優れています。 ●長期耐久性 長期耐久性に優れた超速硬タイプ。 ●耐薬品性 塗料として使用できる樹脂の中では、最も高い耐薬品性を有しています。 	#17・18・21	18kg		F☆☆☆☆	
水系カラーファルト#300	水系無機質	<ul style="list-style-type: none"> ●呼吸する変性高分子シリカ使用 乾燥が速く、湿気を吸排するのでふくれにくい塗膜を形成します。また蓄熱性が少なく炎天下のプールサイドも最適です。 ●強固な無機質膜 耐候性に優れ、堅固な石垣状構造なので耐摩耗性、耐久性が高く、水に濡れても防滑効果は変わりません。 ●安全性の高い水系タイプ 水系塗床材ですから、臭気が少なく作業が安全です。 	グレー(N6)・イエロー・グリーン・ブラウン・ブルー・ダークグレー	20kg	CP-1: 20~25㎡/2回/缶 CP-2: 20~25㎡/2回/缶 CP-3: 25~33㎡/2回/缶	F☆☆☆☆	水系カラーファルト#300プライマーW 水系カラーファルト#300プライマーU ユカクリート塗替用プライマー
カラーファルトクール	水系1液型特殊アクリル	<ul style="list-style-type: none"> ●高い遮熱性。 未塗装アスファルト面と比較して8~14℃の温度差が確認されています。 ●付着性、耐摩耗性が良好です。 自転車などの軽車両や人々が往来する通路などに適しています。 ●美しく鮮やかな色調とシックな仕上がり。 色調は美しく鮮明で落ち着いた艶消しのシックな仕上がりです。太陽光の反射がほとんどなく眩しさを感じません。 ●安心と安全の水系塗料です。 厚生労働省令の13物資を含まず非危険物で、アスファルト面に塗装してもブリードの心配がありません。 	グレー(N6)・イエロー・グリーン・ブラウン・ブルー・ダークグレー	15kg			
カラーファルト#500	特殊アクリル	<ul style="list-style-type: none"> ●アスファルト、セメント両面に適用 アスファルトコンクリート、セメントコンクリート両面に適用できる防滑塗材です。 ●高い耐久力 耐水性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 ●施工がしやすく、ローコスト 施工後4~5時間で歩行が可能。ローラー、はけ、吹き付け塗りでだれにでも簡単に塗れるため施工のコストがかからず、メンテナンスも容易です。 	#R-1・R-3・Y-2・G-2・G-4・B-2・白				
カラーファルト#700	特殊合成ゴム	<ul style="list-style-type: none"> ●優れた密着性 鉄、アルミ、亜鉛鉄板などの金属や、木、コンクリート、アスファルトへ優れた密着性を発揮します。長期に亘り素地を保護します。 ●厚膜かつ速乾タイプ 厚膜にもかかわらず乾燥が速く、80℃、10分間の強制乾燥が可能です。 ●高い品質保持力 耐摩耗性、耐油性、耐久性に優れ、長期に亘り防滑機能を発揮します。 	グリーン・レッド・黒	20kg	15㎡/2回/缶		ユカクリート含浸プライマー
カラーファルト#800	MMA(メチルメタクリレート)	<ul style="list-style-type: none"> ●空気硬化タイプ 一般のMMAのように温度によって硬化が阻害されることがありません。また低温でも優れた硬化性を持ち、四季を通じて施工が可能です。 ●速乾タイプ 樹脂とともに使用する触媒の使用量によって施工後1時間で交通の解放を可能にします。 ●群を抜く追従性 柔軟性が大きく、アスファルトの状態変化に合わせて伸縮自在に追従するため、剥離や亀裂の発生が少なくなります。また採用する骨材によって耐摩耗性、スリップ防止など道路性能をより向上させることができます。 	レッド・グリーン・イエロー・ブルー・白				
ソフトトップコートAU	弾性溶剤希釈2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●抜群の弾力性 ソフトAのような弾力塗床材の上に塗装し、変色を防ぎ、摩耗を少なくします。 ●無黄変タイプ 耐候性に優れているので鮮明さを保ちます。 ●高い耐水、耐薬品性 	#10・11・13・14・17・18・20・21・22・23・24・26・27・28・29・30・ライン用イエロー				
ユカクリート AU	溶剤希釈2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●速乾、高光沢タイプ 速乾性で平滑な美しい塗面が得られ、塗膜は上水に対して有害物の溶出がありません。 ●強靱な塗膜 塗膜は強靱で損傷を受けにくく、また耐水性、耐薬品性、耐殺菌剤性に優れています。 ●美しさが長く続く 耐候性、耐退色性に優れ、美しい色彩と光沢が長期にわたって保たれます。 	#10・11・13・14・17・18・20・21・22・23・24・26・27・28・29・30・ライン用イエロー	16kg/set(主剤12.8kg : 硬化剤3.2kg)	106~123㎡/回/set	F☆☆☆☆	ユカクリートプライマーS
ユカクリート ユニ#1000	溶剤希釈2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●低温時の高硬化性 低温時における硬化性が良好です。 ●強靱で長持ちする美しさ 耐摩耗性、耐衝撃性、耐水性に優れ、防塵性能と美しさが長く続きます。 ●優れた作業性 はけ塗り、ローラー塗りで簡単に仕上がります。 	#10・11・13・14・17・18・20・21・22・23・24・26・27・28・29・30・ライン用イエロー	17kg/set(主剤15kg : 硬化剤2kg)	38~47㎡/3回/set	F☆☆☆☆	ユカクリートプライマーA

床塗料(種類)

商品名	系統	特徴	色	容量	塗装面積	ホルムアルデヒド [†] 放散等級	新設時摘要プライマー
ユカクリート RU	速乾性溶剤希釈2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●超速乾タイプ 1時間(20℃)で軽歩行可能です。 ●床用塗料として高い物性 耐摩耗性、防汚性、耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れた防塵塗料です。 ●塗装が容易 ローラー、はけで容易に塗装ができます。 	#10・11・13・14・17・18・20・21・22・23・24・26・27・28・29・30・ライン用イエロー	18kg/set(主剤12kg : 硬化剤6kg)	60~69㎡/2回/set	F☆☆☆☆	ユカクリート密着プライマー
ホージンコートS	溶剤希釈1液型アクリル	<ul style="list-style-type: none"> ●強力な塵の吸着力 帯電性の強い合成樹脂ですから、塵の吸着力に優れています。 ●高い作業性 低温(5℃)から高温まで幅広い条件で作業ができ、塗り面積が大きいので塗装も簡単です。 ●優れた耐候性 耐候性に優れ、変色もほとんどありません。 	#10・11・13・14・17・18・20・21・22・23・24・26・27・28・29・30・ライン用イエロー	15kg	43~58㎡/3回/缶		
床美人	溶剤希釈1液型アクリル	<ul style="list-style-type: none"> ●強力な塵の吸着力 帯電性の強い合成樹脂ですから、塵の吸着力に優れています。 ●高い作業性 低温(5℃)から高温まで幅広い条件で作業ができ、塗り面積が大きいので塗装も簡単です。 ●優れた耐候性 耐候性に優れ、変色もほとんどありません。 	#10・11・13・14・17・18・20・21・22・23・24・26・27・28・29・30・ライン用イエロー	15kg	55~75㎡/2回/缶		
水系ホージンコート	水系1液型アクリル	<ul style="list-style-type: none"> ●速乾、高作業性 はけ、ローラー、スプレーなどで簡単に塗装ができ、また速乾性で4時間位で軽歩行が可能です。旧塗膜との付着性にも優れています。 ●高光沢 溶剤型アクリル系塗料に匹敵する光沢を持ち、汚れが付きにくく、長期にわたって鮮明な色を保持します。 ●安全性の高い水系タイプ 水系塗料なので引火の危険がありません。 	#10・11・13・14・17・18・20・21・22・23・24・26・27・28・29・30・ライン用イエロー				
ユカクリート ドーデン#100N	導電性溶剤希釈2液型エポキシ	<ul style="list-style-type: none"> ●高い帯電防止効果 静電気による放電爆発や電気ショックによるコンピューターの誤作動を防止します。 ●精密、清浄空間に最適 空気中のほこりを吸着しにくく、シームレスなので衛生的です。また機械的強度や耐水性、耐薬品性にも優れています。 ●優れた耐久性 耐摩耗性に優れ、帯電防止性能を長期に維持します。 	#17・18・21	16kg/set(主剤12.8kg : 硬化剤 3.2kg)	0.13~0.15㎡/回/set	F☆☆☆☆	
クリヤー#200TXF	溶剤1液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●光沢のある美しい仕上がり きれいな木目があらわれ、美しい光沢が持続します。 ●取り扱いが容易で速乾性 作業性が良く冬期乾燥性に優れています。 ●メンテナンスが容易 耐摩耗性、耐摩擦傷性が優れていますのでフロアオイル、ワックスがけなどが不要です。 ●木質床の性能を高める 適度な滑り性があるので、足への負担が穏やかになります。 ●用途に合わせて選択できる3タイプでいずれも環境対応型 1液湿気硬化型#200TXF、1液型水性ウレタン#700、2液型水性ウレタン#700Tの3種類があります。 					
#700	水性1液型アルキド	<ul style="list-style-type: none"> ●光沢のある美しい仕上がり きれいな木目があらわれ、美しい光沢が持続します。 ●取り扱いが容易で速乾性 作業性が良く冬期乾燥性に優れています。 ●メンテナンスが容易 耐摩耗性、耐摩擦傷性が優れていますのでフロアオイル、ワックスがけなどが不要です。 ●木質床の性能を高める 適度な滑り性があるので、足への負担が穏やかになります。 ●用途に合わせて選択できる3タイプでいずれも環境対応型 1液湿気硬化型#200TXF、1液型水性ウレタン#700、2液型水性ウレタン#700Tの3種類があります。 					
#700T	水性2液型ウレタン	<ul style="list-style-type: none"> ●光沢のある美しい仕上がり きれいな木目があらわれ、美しい光沢が持続します。 ●取り扱いが容易で速乾性 作業性が良く冬期乾燥性に優れています。 ●メンテナンスが容易 耐摩耗性、耐摩擦傷性が優れていますのでフロアオイル、ワックスがけなどが不要です。 ●木質床の性能を高める 適度な滑り性があるので、足への負担が穏やかになります。 ●用途に合わせて選択できる3タイプでいずれも環境対応型 1液湿気硬化型#200TXF、1液型水性ウレタン#700、2液型水性ウレタン#700Tの3種類があります。 					