

屋根材別使用塗料一覧表

屋根材	塗料商品名	入り目	塗装面積	回数	使用目的・特長	シンナー希釈比 エアレスプレー	樹脂組成	塗装上の注意事項
① プレス セメント 瓦・ 厚形 スレート	マイティールーフ#20	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料・密着性良好	40%～60%	特殊アクリルウレタン樹脂	溶剤に溶ける旧塗膜へは不可
	マイティールーフ#200硬化剤	3kg						
	ニューマイルド優雅	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料・旧塗膜への密着性良好	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	ニューマイルド優雅 硬化剤	3kg						
	シリコン屋根トップ	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料	10%～30%	アクリルシリコン水系樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	シリコン屋根トップシーラー	15kg	60㎡～80㎡	1回	下地処理塗料	無希釈	水系特殊樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	ダイレクトコート	14kg	40㎡～50㎡	2回	水系2液シーラーレス	10%～30%	水系アクリルシリコン	気温5℃以下の時は塗装不可 主剤と硬化剤をよく混ぜてから水希釈調整
	ダイレクトコート硬化剤	1kg						
	リコートトップ上塗材	15kg	80㎡～90㎡	1回	上塗り塗料・着色クリヤー	10%～30%	アクリルウレタン樹脂	下塗りとの塗装間隔注意
	リコートトップ下塗材	15kg	80㎡～90㎡	1回	上塗り塗料・中塗り塗料	30%～50%	アクリルウレタン樹脂	
	リコートトップDB	15kg	40㎡～45㎡	2回	上塗り塗料	10%～30%	アクリルウレタン樹脂	
	リコートトップ硬化剤	3kg						
	セラミトウキコート上塗材	15kg	60㎡～80㎡	1回	上塗り塗料・着色クリヤー	10%～40%	アクリルシリコン樹脂	下塗りと塗装間隔注意
	セラミトウキコート下塗材	15kg	60㎡～80㎡	1回	色付け下地処理塗料	10%～40%	アクリルシリコン樹脂	色付け塗料エナメル
	セラミトウキコート硬化剤	0.75kg						
ハイブリットプライマー	15kg	40㎡～50㎡	1回	厚膜下地処理塗料 凹凸素地の平滑性良好	0%～5%	水系特殊樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可	
③ 薄型 波 形 ス レ ー ト	マイティールーフ#200	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料・密着性良好	40%～60%	特殊アクリルウレタン樹脂	塗り重ね間隔注意 溶剤に溶ける旧塗膜へは不可
	マイティールーフ#200硬化剤	3kg						
	ニューマイルド優雅	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料・旧塗膜への密着性良好	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	ニューマイルド優雅吸い込み止めプライヤー	15kg	100㎡～140㎡	1回	吸い込み止め下地処理塗料	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	ニューマイルド優雅 硬化剤	3kg						
	シリコン屋根トップ	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料	10%～30%	アクリルシリコン水系樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	シリコン屋根トップシーラー	15kg	60㎡～80㎡	1回	下地処理塗料	無希釈	水系特殊樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	ダイレクトコート	14kg	40㎡～50㎡	2回	水系2液シーラーレス	10%～30%	水系アクリルシリコン	気温5℃以下の時は塗装不可 主剤と硬化剤をよく混ぜてから水希釈調整
	ダイレクトコート硬化剤	1kg						
	涼風	15kg	50㎡～70㎡	2回	遮熱 上塗り塗料	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	涼風 吸い込み止めプライヤー	15kg	100㎡～140㎡	1回	吸い込み止め下地処理塗料	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	涼風 硬化剤	3kg						
	水性涼風	14kg	30㎡～50㎡	2回	遮熱 水性 上塗り塗料	5%～30%	水系アクリルシリコン	気温5℃以下の時は塗装不可 主剤と硬化剤をよく混ぜてから水希釈調整
	水性涼風 硬化剤	1kg						
	④ 乾式 コン クリ ー ト 瓦	マイティールーフ#200	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料(モニエル瓦・ クボタ洋瓦・スカンジア瓦) ハルモック乾式瓦	40%～60%	特殊アクリルウレタン樹脂
マイティールーフ#200硬化剤		3kg						
マイティシリコン		15kg	60㎡～80㎡	2回	20%～45%		アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
マイティシリコン硬化剤		3kg						
⑤ 釉 薬 瓦	セラミトウキコート上塗り	15kg	60㎡～80㎡	1回	上塗り塗料・着色クリヤー	10%～40%	アクリルシリコン樹脂	下塗りと塗装間隔注意
	セラミトウキコート下塗	15kg	60㎡～80㎡	1回	色付け下地処理塗料	10%～40%	アクリルシリコン樹脂	色付け塗料エナメル
	セラミトウキコート硬化剤	0.75kg						
	トウキマイルド	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料	20%～30%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	トウキマイルド超耐候仕上げクリヤー	15kg	120㎡～160㎡	1回	超耐候仕上げクリヤー塗料	20%～30%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	当日3回塗り(厚塗り)は不可
	トウキマイルド 硬化剤	3kg						
⑥ 日 本 瓦	いぶしコート	15kg	100㎡～120㎡	2回	上塗り塗料	10%～30%	特殊アクリルシリコン樹脂	エアレスガンチップの口径を 小さくする。
	いぶしコート 硬化剤	3kg						
⑦ ア ス フ ア ル ト シ ン グ ル	シリコン屋根トップ	15kg	30㎡～40㎡	3～4回	上塗り塗料	10%～30%	アクリルシリコン水系樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	シリコン屋根トップ硬化剤	15kg	60㎡～80㎡	1回	下地処理塗料	無希釈	水系特殊樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	ダイレクトコート	14kg	20㎡～30㎡	3～4回	水系2液シーラーレス	10%～30%	水系アクリルシリコン	気温5℃以下の時は塗装不可 主剤と硬化剤をよく混ぜてから水希釈調整
	ダイレクトコート硬化剤	1kg						
	水性涼風	14kg	15㎡～25㎡	3～4回	遮熱 水性 上塗り塗料	5%～30%	水系アクリルシリコン	気温5℃以下の時は塗装不可 主剤と硬化剤をよく混ぜてから水希釈調整
	水性涼風 硬化剤	1kg						
⑧ 金 属 系 屋 根 材	マイティールーフ#200	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料・速乾性	40%～60%	特殊アクリルウレタン樹脂	溶剤に溶ける旧塗膜へは不可
	マイティールーフ#200硬化剤	3kg						
	マイティールーフ鋼板用プライマー	20kg	130%～150%	1回	錆止め下地処理塗料	15%～30%	特殊合成樹脂	
	ニューマイルド優雅	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	ニューマイルド優雅 硬化剤	3kg						
	シリコン屋根トップ	15kg	60㎡～80㎡	2回	上塗り塗料	10%～30%	アクリルシリコン水系樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	シリコン屋根トップシーラー	15kg	60㎡～80㎡	1回	下地処理塗料	無希釈	水系特殊樹脂	気温5℃以下の時は塗装不可
	ダイレクトコート	14kg	40㎡～50㎡	2回	水系2液シーラーレス	10%～30%	水系アクリルシリコン	気温5℃以下の時は塗装不可 主剤と硬化剤をよく混ぜてから水希釈調整
	ダイレクトコート硬化剤	1kg						
	涼風	15kg	50%～70%	2回	遮熱 上塗り塗料	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	涼風 吸い込み止めプライヤー	15kg	100%～140%	1回	吸い込み止め下地処理塗料	20%～40%	アクリルシリコン 弱溶剤樹脂	
	涼風 硬化剤	3kg						
	水性涼風	14kg	30%～50%	2回	遮熱 水性 上塗り塗料	5%～30%	水系アクリルシリコン	気温5℃以下の時は塗装不可 主剤と硬化剤をよく混ぜてから水希釈調整
水性涼風 硬化剤	1kg							

●この表は要約したもので、旧塗膜の種類等の条件によって、塗装方法・塗料選択が変わる場合がありますので、詳しくは個々のカタログをご覧ください。または弊社までお問い合わせください。